

■ ペイブリーフロア ≈ 1m²セット品OnlyOne 価格: ¥15,000/m² (セット品)重量 (kg): 19 (骨材・滑り止め珪砂・ウレタン樹脂) サイズ(mm): 箱 510 × 360 × 120 標準塗り厚 8mm (約 1m²)

△ 天然石のため、ロットにより多少色が異なる場合があります。



さなげ

品番: NX2-PF002

鹿島金華
廃番

ライトピンク

品番: NX2-PF016

ペイブリーアート (P.516) と
組み合わせて住まいのワンポイントに。

シルバーホワイト&ストーンレーベル



アースイエロー

品番: NX2-PF011



サングレー

品番: NX2-PF012



ライトグリーン

品番: NX2-PF014



シルバーホワイト 品番: NX2-PF015

● エポキシとの比較

- 一液性のため、作業が容易になり配合ミスによるトラブルが防止できます。
- エポキシ樹脂に比べ同等以上の曲げ強度を保持し、光沢、耐水性に優れています。
- 無黄変型であるため変色がなく天然石の風合いを保持します。

● 商品特長

- 少々の雨、朝露では発泡しにくくなっています。
- プライマー不要で施工できます。(施工時間短縮)
- ペイブリーフロアのウレタン樹脂は夏用、冬用(硬化剤入)の2タイプがあります。
- ペイブリーフロアは、1m²セット内に、滑り止めが入っています。
- ノンホルムアルデヒドの為、室内、玄関でも安心して使用できます。

水による発泡



△ 施工場所、雨の量によっては発泡する場合がありますので、
雨が降る恐れがある場合は施工を避けてください。



サングレー

△ 施工法の注意

- 混ぜ合わせが十分でない場合、発泡や硬化不良、はがれの原因になります。
- 練り桶の縁に残っている骨材にはバイナーの量が多くなっている可能性があるので再度混ぜ合わせてください。

△ 下地処理の注意

- 下地コンクリートは8ミリ下がりで起伏がないよう金ゴテでできる限り平滑に仕上げ、完全に乾燥させてください。
- 起伏、クラックなどの下地不良は、セメント等で補修してください。
- ホコリ、湿りなどがあると割れ、発泡、はがれの原因になります。
- 下地コンクリートの縁取り部は面を取らないでください。
- 車が乗る場所は、縁まわりをレンガやピンコロ等で作って収めてください。

△ ポイント

- 滑り止めを少量取り、施工直後に上から均等にふりかけると滑り止め効果ができます。

△ 施工上の注意

- 気温5°C以下での施工は避けてください。
- 雨、雪が降る恐れがある場合や、強風時の施工は避け、硬化中に雨、雪が降る恐れがある場合は、必要に応じて、シート等で養生してください。
- 立ち上がりは、施工できません。
- 施工後は夏期1日、冬期2日を目安に養生してください。
(気温により完全乾燥までに養生日数がかかる場合があります。)
- 気温が低い地域では、完全硬化までに時間がかかりますので、
養生日数を長くとってください。

△ 要注意

- コテにうすめ液洗浄シャンナーを直接付け拭き取らず施工面及び骨材に垂らし施工した場合、骨材の表面の樹脂が硬化不良、はがれの原因になります。
必ずウエス等に含ませコテの樹脂を拭き取り施工してください。
- 30分以内に施工してください。